



Строганная продукция
из Лиственницы Сибирской
Производство | Окраска | Монтаж

Технические условия ООО “СИБЛЕСТРЕЙД”

требования к качеству продукции
строганных изделий



siblestrade.com

+7 (812) 207-14-18

info@siblestrade.com

О БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СИБЛЕСТРЕЙД"

Качественные показатели

- 1.1. Детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих условий.
- 1.2. В древесине не допускаются пороки, превышающие нормы указанные в таблице ниже.
- 1.3. Влажность изделий должна быть:
 - для стеновых обшивок: 16+/-2%
 - для террасных и палубных досок: 18+/-2%

Примечания:

- 1) Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. Для террасных досок типа ВЕЛЬВЕТ лицевой считается поверхность с мелким вельветом.
- 2) Изгиб изделия считается допустимым, если он устраниется прижатием изделия к ровной поверхности.
2. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.
 - 2.1. Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.
 - 2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:
 - по толщине: +/-1 мм
 - по ширине: +/-1 мм
 - по длине: 0/+10 мм
- 2.3. Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.
- 2.4. Изделия производятся в следующих длинах:
 - Стеновые обшивки плоские, полуокруглые, (штиль, вагонка, имитация бруса, доска пола, террасная доска) - длина варьируется от 1,0 до 6,0 м.
 - Наличники - длина 2 м.
 - Рейка, бруски, галтель, плинтус - длины от 1,0 до 6,0 м.

О БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СИБЛЕСТРЕЙД"

Пороки	Экстра	Прима	A	AB	BC	C
Сучки живые сросшиеся, в том числе с трещинами	На лицевой стороне не допускаются, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 1 мм не более 2 шт. на изделие. На обратной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются, с трещинами шириной не более 1,5 мм, диаметром до 30 мм не более 4 шт на 1 м.п на , на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве с трещинами шириной не более 2 мм, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой и обратной стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве. Допускаются трещины, выровы от фрезы, сквозные трещины	Допускается
Сучки живые частично сросшиеся, в том числе с трещинами	На лицевой стороне не допускаются, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 1 мм не более 2 шт. на изделие. На обратной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются, с трещинами шириной не более 1,5 мм, диаметром до 30 мм не более 4 шт на 1 м.п на , на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве с трещинами шириной не более 2 мм, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой и обратной стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве. Допускаются трещины, выровы от фрезы, сквозные трещины	Допускается
Сучки живые несросшиеся, в том числе с трещинами	На лицевой стороне не допускаются, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 1 мм не более 2 шт. на изделие. На обратной стороне – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются, с трещинами шириной не более 1,5 мм, диаметром до 30 мм не более 4 шт на 1 м.п на , на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве с трещинами шириной не более 2 мм, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой и обратной стороне допускаются сучки в неограниченном кол-ве. Допускаются трещины, выровы от фрезы, сквозные трещины	Допускается
Выпавшие сучки	На лицевой стороне не допускаются, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничиваются.	Допускается выпавший не сквозной сучок.	Допускается
Трещины	Допускаются торцевые трещины не б длиной не более 50мм, шириной не более 1 мм, на обратной – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1 мм, суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, в том числе торцевые шириной до 1мм, глубиной залегания не более 1/3 толщины изделия. На обратной стороне – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1 мм, суммарной длиной не более 1/3 длины изделия, в том числе торцевые шириной до 1 мм, глубиной залегания не более 1/3 толщины изделия. На обратной стороне – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	Несквозные – допускаются без ограничений, сквозные – не допускаются.	Несквозные – допускаются без ограничений, сквозные торцевые трещины, длиной не более ширины изделия	Допускается
Синева	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничивается.	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничивается.	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничивается.	На лицевой стороне допускается не более 10% площади изделия, на обратной – не ограничивается.	На лицевой стороне допускается не более 38,5% площади изделия, на обратной – не ограничивается.	Допускается
Сердцевина	На лицевой стороне не допускается, на обратной – не ограничивается.	На лицевой стороне не допускается, на обратной - не ограничивается.	На лицевой стороне допускается, в доске пола на лицевой стороне не допускается, на обратной - не ограничивается.	Допускается	Допускается	Допускается
Смоляные карманы и прорость	Смоляные карманы на лицевой и на обратной стороне – не ограничиваются.	Смоляные карманы на лицевой и на обратной стороне – не ограничиваются. Прорость на лицевой	Смоляные карманы на лицевой и на обратной стороне – не ограничиваются. Прорость на лицевой	Смоляные карманы – допускаются. Прорость на лицевой стороне допускается размером до 8x70	Допускается	Допускается

О БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СИБЛЕСТРЕЙД"

	Прорость на лицевой стороне не допускается - на оборотной не ограничивается.	стороне не допускается - на оборотной не ограничивается.	стороне не допускается - на оборотной не ограничивается.	мм не более 2 шт. на изделие, на оборотной стороне – не ограничивается.		
Червоточины	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – допускаются несквозные.	Допускается не сквозные не более 2 штук на изделие.	Допускается
Гнили	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	Допускается
Непрострого	Допускается на боковой поверхности, на шире, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 25% длины изделия. На оборотной стороне – не ограничивается.	Допускается на боковой поверхности, на шире, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 50% длины изделия. На оборотной стороне – не ограничивается	Допускается на боковой поверхности, на шире, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 50% длины изделия. На оборотной стороне – не ограничивается	Допускается на боковой поверхности, на шире, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 50% длины изделия. Допускается на лицевой стороне общей площадью до 10% площади поверхности изделия. На оборотной стороне – не ограничивается.	Допускается на боковой поверхности, на шире, приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 50% длины изделия. Допускается на лицевой стороне общей площадью до 30% площади поверхности изделия. На оборотной стороне – не ограничивается.	Допускается
Механические повреждения	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются размерами до 10x5 мм, глубиной до 3мм, не более 1 шт. на 1 погонный метр, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются размерами до 20x10 мм, глубиной до 3мм, не более 1 шт. на 1 погонный метр, на оборотной – не ограничиваются.	Допускается	Допускается
Геометрические изменения (покоробленность) крыловатость, волнистость, стрела прогиба	Геометрические изменения являются допустимыми, если устраняются прижатием изделия к ровной поверхности.	Геометрические изменения являются допустимыми, если устраняются прижатием изделия к ровной поверхности.	Геометрические изменения являются допустимыми, если устраняются прижатием изделия к ровной поверхности.	Геометрические изменения являются допустимыми, если устраняются прижатием изделия к ровной поверхности.	Геометрические изменения являются допустимыми, если устраняются прижатием изделия к ровной поверхности.	Допускается
Окраска	Допускается естественная разнооттеночность.	Допускается естественная разнооттеночность.	Допускается естественная разнооттеночность.	Допускается естественная разнооттеночность.	Допускается естественная разнооттеночность.	Допускается
Обзол	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются длиной не более 1/3, шириной не более 1/5 от изделия, глубиной залегания не более 50%, на оборотной – не ограничивается.	Допускается